

PRIMER L-M

**ГРУНТОВКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
САМОВЫРАВНИВАЮЩИХСЯ СМЕСЕЙ.
МОРОЗОСТОЯКАЯ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ.**



Характеристики

- Проникает в поверхностные слои основания, укрепляя и повышая их износостойкость.
- Связывает пыль на поверхности основания.
- Регулирует и снижает впитывающую способность оснований.
- Способствует растекаемости самовыравнивающихся смесей.
- Предотвращает преждевременное высыхание самовыравнивающихся смесей при нанесении тонким слоем и способствует набору прочности раствора.
- Препятствует усадке и растрескиванию самовыравнивающихся смесей и стяжек в процессе их высыхания.
- Повышает адгезию самовыравнивающихся смесей и цементных стяжек к основанию.
- Препятствует химической реакции между гипсосодержащими основаниями и цементными самовыравнивающимися смесями или цементными растворами.
- Быстро высыхает после нанесения на основание. Время высыхания 2 часа.
- На водной основе, не содержит растворителей.
- Экологически безопасна.

Области применения

Грунтовка **PRIMER L-M** предназначена для подготовки минеральных оснований перед нанесением самовыравнивающихся смесей для пола **LITOLIV S5**, **LITOLIV S30**, **LITOLIV S10 EXPRESS**, либо ровнителя **LITOLIV BASIS**.

- **PRIMER L-M** предназначена:
 - для обработки цементных, цементно-песчаных, бетонных, ангидридных, гипсовых стяжек;
 - для обработки оснований из ячеистого бетона (пено- и газобетона), плотного и гладкого бетона;
 - для обработки существующих бетонных и мозаично-террасцевых полов, существующих напольных покрытий из натурального камня, керамической плитки, керамогранита;
 - для внутренних работ.

Инструкция по применению

Подготовка поверхности

Основание должно быть чистым, достаточно выдержанным, прочным, сухим и очищенным от остатков краски, масел, воска, жиров и любых других загрязняющих веществ.

Цементно-песчаные стяжки должны иметь срок созревания 28 дней, основания из монолитного бетона должны иметь срок созревания от 4 до 6 месяцев (в зависимости от вида бетона).

Пыль и непрочные участки основания должны быть удалены (при необходимости следует очистить поверхность промышленным пылесосом, водой под давлением, пескоструйной обработкой, фрезерованием и т.п.) Трещины и дефектные участки поверхности должны быть предварительно отремонтированы и заделаны ремонтными составами. Ангидридные полы следует предварительно шлифовать и очистить от пыли. Для обезжиривания, существующие основания из керамической плитки, натурального камня или керамогранита должны быть обработаны 10 % раствором каустической соды, вымыты чистой водой и высушены.

Перед нанесением грунтовки рекомендуется проверить электронным или карбидным влагомером содержание остаточной влажности в основании. Для цементно-песчаных и бетонных оснований влажность не должна превышать 3 %. Для гипсовых и ангидридных оснований влажность не должна превышать 0,5 %.

Конструктивные элементы и поверхности, не подлежащие обработке, необходимо укрыть полиэтиленовой пленкой или бумагой для предотвращения загрязнения и попадания грунтовки.

Меры предосторожности

При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. Хранить в местах недоступных для детей.

Нанесение

Перед применением грунтовку необходимо перемешать. Грунтовка **PRIMER L-M** наносится малярным валиком, кистью или щеткой равномерно по всей поверхности, без образования луж. Дальнейшие работы допускаются через 2 часа, после полного высыхания грунтовки.

После высыхания грунтовки основание следует проверить на впитывающую способность и при необходимости нанести грунтовку повторно. При обработке сильно впитывающих оснований грунтовку наносят в два слоя, причем при первом нанесении используют грунтовку, разведенную 1:1 с водой. Между процессами нанесения должна быть выдержана пауза 2 часа для высыхания первого слоя.

PRIMER L-M

Рекомендации

- Работы следует выполнять в сухих условиях при относительной влажности воздуха не более 80 %.
- Наносить грунтовку **PRIMER L-M** при температуре основания и окружающей среды от +5 °С до +35 °С.
- Все рекомендации относительно качества грунтовки и приемов работы с ней верны при t +23 °С и относительной влажности воздуха 60 %. В других условиях возможно изменение времени высыхания грунтовки.
- Не наносить **PRIMER L-M** на основания, подверженные эффекту восходящей влаги.
- Не использовать двухкомпонентные эпоксидные и эпоксидно-полиуретановые клеевые составы и продукты по основаниям, обработанным грунтовкой **PRIMER L-M**.
- Не использовать **PRIMER L-M** для грунтования магниевых и металлических поверхностей.
- Не использовать грунтовку **PRIMER L-M** в целях, не предусмотренных в настоящей технической инструкции.
- Исключить хранение канистр с грунтовкой **PRIMER L-M** под открытым солнцем и в жарких помещениях.
- Инструменты сразу же после окончания работ следует вымыть чистой водой. Высохшие остатки **PRIMER L-M** можно удалить только растворителем.

Техническая информация

Внешний вид	жидкость
Цвет	белый
Сухой остаток	20 %
Вязкость	10–30 мПа·с
pH	7–8
Нанесение	кистью, валиком или щеткой
Температура нанесения	от +5 °С до +35 °С
Степень проникновения	не глубокая
Время высыхания	2 часа при температуре +23 °С
Расход	100–300 г/м ² в зависимости от впитывающей способности основания
Эластичность	отличная
Влагостойкость	удовлетворительная
Устойчивость к растворителям, кислотам и маслам	удовлетворительная
Температура эксплуатации	от –5 °С до +90 °С
Гарантийный срок хранения, условия хранения и транспортировки	12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре не ниже +5 °С. Допускается кратковременная транспортировка при температуре не ниже –15 °С. Допускается не более 5 циклов замораживания/размораживания
Упаковка	Канистра 5 кг; стандартная паллета: 128 канистр, нетто 640 кг. Канистра 10 кг; стандартная паллета: 60 канистр, нетто 600 кг.